

Beskrivelse	UNI-Screed Slidlagsbeton produceres som udgangspunkt med FUTURECEM cement, sand i materialeklasse P samt sten i mindst materialeklasse M og $D_{maks} = 8 \text{ mm}$. UNI-Screed Slidlagsbeton har god udstøbelighed og en speciel tilpasset kornkurve, hvilket gør den mere mørtelig end "almindelig" beton. UNI-Screed Slidlagsbeton produceres, prøves og leveres iht. nærværende produktdeklaration. Produktion, prøvning og overvågning er omfattet af det akkrediterede DS/EN ISO 9001 systemcertifikat. Sammensætning fremgår af betondeklaration.
Anvendelsesområde	UNI-Screed Slidlagsbeton anvendes primært til slidlag i tykkelsen 50 til 100 mm, men kan også med fordel anvendes til udstøbning af fuger.
Trykstyrke	UNI-Screed Slidlagsbeton produceres i trykstyrker fra 20 MPa til 35 MPa.
Konsistensområde	Jordfugtig UNI-Screed Slidlagsbeton produceres i tre kategorier: Kategori 1 (så tør som muligt) indeholder kun den naturlige fugt i sand og sten, der varierer afhængig af vejrlig og årstid. Kategori 2 er ret tør og kategori 3 er tørplastisk. UNI-Screed Slidlagsbeton leveres også i sætmålsintervallet 40 til 200 mm..
Miljøpåvirkning/eksponering	Produktet er ikke omfattet af DS 206 & DS/EN 206 og kan derfor ikke henregnes til en miljøpåvirkning, ej heller eksponeringsklasser.
Kontrolomfang og krav	Doseringskontrol udføres for alle læs. Prøvning foretages iht. DS/EN12350 - serien (frisk beton) og DS/EN 12390-serien (hærdnet beton) / VD621 eller BVK-metode 890802 (jordfugtig konsistens). Trykstyrke og friskbeton egenskaber prøves per 500 m³. Recepten forprøves ved oprettelse. Den målte trykstyrke skal være større end den nominelle værdi. Sætmål må højst afvige $\pm 30 \text{ mm}$ fra ønsket værdi.
Specielle forholdsregler	Til egentlige slidlag bør ikke anvendes lavere styrke end 25 MPa. Anbefalet lagtykkelse minimum 50 mm. Omhyggelig forberedelse, udførelse og efterbehandling er vigtig. UNI-Screed Slidlagsbeton skal beskyttes mod udtørring umiddelbart efter støbningens afslutning. Rensning/behugning og forvanding af evt. sugende underlag er væsentligt. Seneste anvendelsestidspunkt er som for almindelig beton. UNI-Screed Slidlagsbeton kat. 1 og 2 skal befugtes for at opnå optimal hærdning.
Forbehold	Tekniske informationer angivet i vejledninger, anvisninger, produktblade etc. er afgivet af Unicon A/S med det formål at hjælpe brugeren til at få det bedst mulige resultat. Disse informationer er almene retningslinjer baseret på mange års erfaring samt vores nuværende viden. Da arbejdsvilkår og -forhold hos brugeren ligger uden for vores kontrol, kan vi ikke påtage os et ansvar for de resultater, som en bruger måtte opnå ved anvendelse af disse informationer. Brugeren er forpligtet til at tage de nødvendige forholdsregler for at efterleve gældende regler og forskrifter. I øvrigt henvises til vores gældende salgs- og leveringsbetingelser.