

Beskrivelse	UNI-Curb Kantstensbeton er "tør" ikke plastisk beton, D_{maks} 8, 16 eller 32 mm, der som udgangspunkt produceres med FUTURECEM cement samt sand og sten i materialeklasse P. UNI-Curb Kantstensbeton produceres, prøves og leveres iht. nærværende produktdeklaration. Produktion og overvågning er omfattet af det akkrediterede DS/EN ISO 9001 systemcertifikat. Sammensætning fremgår af betondeklaration.
Anvendelsesområde	UNI-Curb Kantstensbeton anvendes bl.a. til opsætning af hegnstolper og kantsten samt til bærelag.
Trykstyrke	UNI-Curb Kantstensbeton produceres i trykstyrker fra 12 MPa til 30 MPa. Trykstyrken er en optimal potentiel styrke, som kun kan opnås ved en optimal komprimering på byggepladsen. Unicon måler trykstyrken på vibro-indstampede cylindre.
Miljøpåvirkning/eksponering	Produktet er ikke omfattet af DS 206 & DS/EN 206 og kan derfor ikke henregnes til en miljøpåvirkning, ej heller eksponeringsklasser.
Kontrolomfang og krav	Doseringskontrol udføres for alle læs. Prøvning foretages iht. DS/EN 12390-serien (hærdnet beton) / VD621 eller BVK-metode 890802 (jordfugtig konsistens). Recepten forprøves ved oprettelse. Prøvning af trykstyrke ca. per 500 m³. Den målte trykstyrke skal være større end den nominelle værdi.
Specielle forholdsregler	Omhyggelig forberedelse, udførelse og efterbehandling er vigtig. Udstøbt UNI-Curb Kantstensbeton og evt. lagerbunke skal beskyttes mod udtørring. UNI-Curb Kantstensbeton i alle konsistenskategorier har begrænset holdbarhed inden indbygning. UNI-Curb Kantstensbeton kategori 1 og 2 skal befugtes for at opnå optimal hærdning.
Forbehold	Tekniske informationer angivet i vejledninger, anvisninger, produktblade etc. er afgivet af Unicon A/S med det formål at hjælpe brugeren til at få det bedste mulige resultat. Disse informationer er almene retningslinjer baseret på mange års erfaring samt vores nuværende viden. Da arbejdsvilkår og -forhold hos brugeren ligger uden for vores kontrol, kan vi ikke påtage os et ansvar for de resultater, som en bruger måtte opnå ved anvendelse af disse informationer. Brugeren er forpligtet til at tage de nødvendige forholdsregler for at efterleve gældende regler og forskrifter. I øvrigt henvises til vores gældende salgs- og leveringsbetingelser.